

VERZINKSHOP V-BRITE X GLANSMIDDEL SYSTEEM

HANDLEIDING HOBBYMATIG

V-BRITE X KOPER 2-DELIG GLANSMIDDEL SYSTEEM

V-Brite X is het onderhoudsglansmiddel wat wordt toegevoegd aan het V-Brite 100S of 200S verkoper systeem.

Het glansmiddel V-Brite 100S of 200S is het starter glansmiddel wat eenmalig wordt toegevoegd bij het aanmaken van nieuw elektrolyt en bevat de basis ingrediënten voor de glanzende afwerking en andere specifieke eigenschappen die bij dat systeem horen.

V-Brite X is het onderhoudsglansmiddel wat er voor zorgt dat het bad in verhouding blijft om een constante heldere en uniform egale afwerking te blijven behouden. Dit moet periodiek worden bijgevuld omdat deze wordt verbruikt tijdens het proces.

- V-Brite 100S of 200S starter wordt eenmalig gebruikt bij het aanmaken van nieuw koper elektrolyt.
- V-Brite X onderhoud wordt gebruikt bij het aanmaken van nieuw koper elektrolyt en daarna periodiek om de glans op het koper te behouden.

V-BRITE X

Wordt verbruikt tijdens het electroforming proces. Als objecten na verloop van tijd niet meer glanzend uit het bad komen en er geen andere wijzigingen zijn aangebracht, voeg dan **V-Brite X** glansmiddel opnieuw in stapjes van 1 tot 2 ml per 2 liter koper elektrolyt toe aan het bad. Het verbruik is ongeveer 1 ml per 2 ampère-uren. Dit kun je zien doordat voorwerpen op hoeken, randen of uitstekende delen (hoge spanning plekken) glanzend zijn en vlakke delen een satijn achtige afwerking hebben die niet glanst.

Gebruik een stukje oud koper, een dummy-anode of het Verzinkshop 3D-print kalibratie plaatje om het resultaat te testen.

Als na het toevoegen van extra glansmiddel de voorwerpen nog steeds geen glanzende afwerking hebben, controleer dan andere factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Voeg nooit te veel glansmiddel toe, dit kan problemen veroorzaken en het koper broos maken.

V-BRITE KOPER ELEKTROLYT SAMENSTELLING

lees de verhoudingen in de V-Brite 100S of 200S handleiding omdat de exacte waardes verschillen per systeem.

V-BRITE X VERBRUIK

Het verbruik van V-Brite X is:

V-Brite 100S: 1.5 ml per liter koper elektrolyt bij het aanmaken van een nieuw bad. Daarna periodiek bijvullen handmatig of via een druppelsysteem afgesteld op 1.5 ml per 2 ampère-uren.

V-Brite 200S: 1 ml per liter koper elektrolyt bij het aanmaken van een nieuw bad. Daarna periodiek bijvullen handmatig of via een druppelsysteem afgesteld op 1 ml per 2 ampère-uren.

WAARSCHUWING

De V-Brite elektrolyt oplossing is zuur en corrosief. Een volledig gezichtsscherm of beschermende bril moet worden gedragen om de ogen te beschermen. In geval van contact met de ogen, spoelen met stromend water gedurende 15 minuten en een arts raadplegen. Rubberen handschoenen en een rubberen schort moeten worden gedragen om de huid en kleding te beschermen. In geval van contact, de huid spoelen met water en medische hulp zoeken. Kleding wassen voordat je het opnieuw gebruikt.

De V-Brite glansmiddelen zijn relatief ongevaarlijk. Normale veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd, waaronder het dragen van een veiligheidsbril. Contact van de oplossing met de huid moet worden afgewassen met water en zeep.

Werk niet met het V-Brite 200S verkoper systeem of andere Verzinkshop producten zonder eerst de bijgeleverde VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN te lezen en te begrijpen.

Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij Verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl

Heb je nog vragen? Neem contact op via:

Mail: info@verzinkshop.nl

Whatsapp: +31 6 28090022

WWW.VERZINKSHOP.NL

Opmerking:

- **Draag ALTIJD een stofmasker, gasmasker, handschoenen en schort wanneer nodig.**
 - **Behandel ALTIJD elke chemische stof alsof het je kan doden.**
- **Label emmers en opslagcontainers ALTIJD met een permanente stift, zodat jij en anderen weten wat erin zit.**
- **Giet NOOIT water in zuur; het kan opwarmen en explosief spatten. Giet zuur ALTIJD in water.**
- **Laat galvaniseerbaden of andere systemen die stroom gebruiken NOOIT onbeheerd achter. Deze producten kunnen kortsluiting veroorzaken en brand veroorzaken.**
- **NOOIT direct in contact komen met chemicaliën. Ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken en zijn zeer gevaarlijke stoffen als ze niet met respect worden behandeld.**
- **DENK NOOIT dat je weg kunt komen zonder veiligheidsmaatregelen te nemen! Dat kan niet!**
- **Laat de deksels NOOIT van de tanks af wanneer ze niet worden gebruikt. Ze ZULLEN omvallen!**
 - **Werk altijd veilig en zorg voor goede bescherming en ventilatie.**
- **Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij Verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl**

Heb je een fout of iets onduidelijks gevonden in de handleiding? Geef dit aub door via info@verzinkshop.nl